

HarpoPlan ID 1.5/2.0

Scheda tecnica Agosto 2008
Rif. Edizione: 05/08 Engl version

SEIC
MANTI SINTETICI

Membrana sintetica di impermeabilizzazione

Descrizione

Membrana in PVC spessore nominale 1.5/2.0 mm non rinforzata, resistente alle sostanze bituminose e idrocarburi.

Viene fornita nel colore nero.

Applicazioni

Impermeabilizzazione di coperture piane a parcheggio sotto zavorra cementizia protette dagli agenti atmosferici, compatibile con il bitume.

Metodologia di posa.

Posa libera sotto zavorra, e/o fissaggio lineare.

Nelle fasi di posa dei rotoli bisognerà prevedere opportune sovrapposizioni in corrispondenza delle quali verranno realizzate le saldature ad aria calda con apparecchiature manuali e/o automatiche.

Per quanto qui non indicato, si fa riferimento alle istruzioni di posa.

Proprietà

- elevata resistenza all'invecchiamento;
- resistente alle sostanze bituminose e idrocarburi
- resistente ai raggi UV per una durata sufficiente a coprire i lavori d'installazione;
- elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche;
- elevata resistenza a trazione ed elevato allungamento;
- elevata permeabilità al vapore acqueo;
- saldabile a caldo e con solventi;

Caratteristiche tecniche

HarpoPlan ID 1.5/2.0	Unità	Valore medio	Norma EN 13967
Spessore	mm	1.5/2.0	
Impermeabilità all'acqua	-	superata	EN 1928 (B)
Resistenza al carico statico	kg	≥20	EN 12730(B)
Resistenza alla trazione	N/mm ²	≥15	EN 12311-2
Allungamento a rottura	%	≥250	EN 12311-2
Invecchiamento artificiale tramite esposizione a lungo termine ad elevate temperature	-	superata	EN 1296 e EN 1928
Esposizione agli agenti chimici liquidi, acqua inclusa	-	superata	EN 1847 e EN 1928
Resistenza alla lacerazione	N	≥300	EN 12310-2
Resistenza al taglio sulle giunzioni	N/50 mm	≥600	EN 12317-2
Resistenza all'urto (senza perforazione)	mm	≥450	EN 12691(A)



Organizzazione con sistema di gestione
per la qualità certificato ISO 9001:2000
Certificato N. IT03/0851

SEIC
MANTI SINTETICI

HARPO spa · divisione **seic manti sintetici**
via torino, 34 · 34123 trieste · italia · tel. +39 040 318 6611 · fax +39 040 318 6666

seic@seic.it
www.seic.it

HarpoPlan ID 1.5/2.0

Scheda tecnica Agosto 2008
Rif. Edizione: 05/08 Engl version

SEIC
MANTI SINTETICI

Membrana sintetica di impermeabilizzazione

Permeabilità al vapore acqueo	μ	15.500 +/- 3.500	EN 1931
Reazione al fuoco	-	Class E	Classificazione dopo EN 13501-1
Resistenza al peeling sulle giunzioni	N/50 mm	≥ 150	EN 12316-2
Stabilità dimensionale	%	$\leq 2,0$	EN 1107-2
Flessibilità a freddo	C	$\leq -20^\circ$	EN 495-5
Compatibilità con bitume		superata	EN 1548 e EN 1928

Dimensioni e pesi*:

Tipo	membrana	Rotoli	
	Spessore mm	Larghezza m	Lunghezza m
HarpoPlan ID 1.5	1.5	1,62	15
		2,05	15
HarpoPlan ID 2.0	2.0	1,62	15
		2,05	15

* Valori indicativi

Modalità di stoccaggio.

I rotoli devono essere stoccati nel loro imballo originale in luogo fresco ed asciutto e in posizione orizzontale su superfici piane e lisce. Conservare al riparo dalla luce solare e dalle intemperie.

Accessori.

Elementi angolari presagomati, lamiera metallica rivestita in PVC compatibile, solvente in PVC .

Avvertenze specifiche:

Non è resistente alle sostanze catramose

Non è compatibile al diretto contatto con alcuni materiali isolanti termici, per esempio polistirene e schiuma di poliuretano espanso.

Andrà inoltre verificata la compatibilità con altri materiali plastici.

Non è prevista l'applicazione in condizioni d'esposizione permanente ai raggi U.V.



La HARPO spa è un'organizzazione con sistema di gestione per la qualità certificato ISO 9001:2000 Certificato N. IT03/0851



Il prodotto HarpoPlan ID1.5/1.8 mm è marcato CE (1349 – CPD – 047)



Organizzazione con sistema di gestione per la qualità certificato ISO 9001:2000 Certificato N. IT03/0851

SEIC
MANTI SINTETICI

HARPO spa · divisione **seic manti sintetici**

via torino, 34 · 34123 trieste · italia · tel. +39 040 318 6611 · fax +39 040 318 6666

seic@seic.it
www.seic.it